

[YENİ – 1,5mm ve 2,0mm tane boyutlu]

KÖSTER® Akrilik Sıva

KÖSTER Comfortherm Sistem Bileşeni – Akrilik esaslı, tane dokulu dekoratif kaplama

Genel Bilgi :

Akrilik kopolimer esaslı, kullanıma hazır, mala ile uygulanan, dekoratif son kat dış cephe kaplamasıdır. 1,5mm ve 2,0mm tane boyutlu iki farklı dokusu vardır.

DIN 18558 Typ P Org 1 (iç ve dış sıva) ve P Org 2 (iç sıva) standartlarına uygundur.

66 dekoratif renk seçeneği vardır. İç ve dış kullanıma uygundur, su bazlıdır, solvent içermez, kokusuzdur.

Kullanıma hazırdır, şantiye ortamında karışım gerektirmez. Yüksek nefes alma kapasitesine ve su buharı geçirgenliğine sahiptir.

Kimyasal reaksiyonunu tamamlayarak kürlendikten sonra su ile temasta çözünme yapmaz, yüksek mekanik mukavemete ulaşır, dış etkenlere ve dona karşı çok dayanımlıdır.

Zemine yapışma gücü fazladır, çatlama ve soyulma eğilimi yoktur.

Teknik Veriler :

Renk	66 renk
Esası	akrilik reçine
Yoğunluğu	takr. 1,60 g / cm ³
Uygulama süresi	takr. 30 dakika
Kuruma süresi	takr. 24 saat
Su emme katsayısı	< 0,1 kg / m ² · h ^{0,5}
Su buharı geçirgenlik katsayısı	90 – 150
S _d değeri	0,30 – 0,50 m

Kullanım Alanları :

- KÖSTER Comfortherm Dış Cephe Isı Yalıtım Sisteminde dekoratif kaplama olarak
- Dış cephelerde son kat dekoratif kaplama olarak kullanılır.

Kullanım Şekli :

Yüzey hazırlığı :

Yüzeyler kuru, temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda kuşlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

Negatif taraftan su veya tuz kusması gözlenen yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık, segregasyon, kalıp hatası, çatlak içermemeli, düzgün olmalı ve tozumsuzdur. Bu tür hatalar uygulamadan önce KÖSTER Repamor ve KÖSTER Latex karışımından oluşan tamir harcı ile düzeltilmelidir.

Karışımın hazırlanması :

KÖSTER Akrilik Sıva kullanıma hazırdır. Yabancı madde, dolgu maddesi, çimento ve benzerlerini eklemeyiniz.

Kullanımdan önce homojen kıvama gelene kadar ağır devirli motorlu karıştırıcı ile karıştırınız.

Gerekli görülen durumlarda % 5 aşmamak kaydı ile temiz su ile inceltiler.

Taşıyıcı olmayan, tozuyan veya ufalanan mineral esaslı yüzeyler uygulamadan önce KÖSTER TGF Silikonlu Derin Astarı ile emprenye edilerek sağlanmalıdır.

Astar uygulanması :

Astar olarak KÖSTER Akrilik Astar fırça veya rulo ile uygulanır. Tam kuruma beklendikten sonra kaplama uygulamasına devam edilir.

Astar olarak sarfiyat 150 - 200 g/m² dir.

KÖSTER Akriik Sıva uygulanması :

- Homojen kıvama gelene kadar karıştırınız.
- Çelik mala ile tane boyutunda ve homojen kalınlıkta yayınız. Detaylı ve homojen bir yüzey dokusunun elde edilebilmesi için bu adım önemlidir ve yüzeyde gereksiz ürün kalmamasına dikkat edilmelidir.
- Beklemeden plastik mala ile dairesel hareketler yaparak desen kazandırınız. Bu işlem süresince ara verilmemeli ve plastik mala kısa aralıklar ile temizlenmelidir.

Ek yeri oluşumunu engellemek amacı ile :

- Birbiri ile bağlantılı yüzeyleri tek uygulamada kaplayınız, ara vermeyiniz.
- Ara verilmesi kaçınılmaz ise, yüzeyleri 20 m² aşmayacak alanlara bölünüz. Bölme işlemini yapışkan kağıt bantlar yardımı ile yapınız. Yapışkan bantları sıva kurumadan önce dikkatlice çıkartınız.
- Geniş yüzeylere yapılan uygulamalarda sabahın erken saatlerini tercih ediniz.

Dikkat Edilecek Hususlar :

Uygulama yapılan yüzeyler kuruyana kadar yağmur, su ve dondan korunmalıdır.

Uygulama +5°C ve +30°C arasında yapılmalı, aşırı sıcak ve rüzgarlı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli önlemler alınmalıdır.

Birbiri ile bağlantılı yüzeylerde mümkün olduğu kadar aynı şarj numarasına sahip olan ürünler kullanılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda farklı şarj numarasına sahip ürünler arasında harman yapılmalıdır.

Duvara uygulanan sıvayı üzerinde deri oluşmasına imkân tanımadan şekillendiriniz. Islak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Aletlerin Temizliği :

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Sarfiyat :

KÖSTER Akriik Sıva (2mm) takr. 2,5-3,0 kg / m²

KÖSTER Akriik Sıva (1,5mm) takr. 2,4-2,7 kg / m²

Kesin sarfiyat uygulama yüzeylerine numune yapılarak tespit edilmelidir.

Ambalaj :

KÖSTER Akriik Sıva 25 kg plastik kova

Depolama :

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat :

Yanıcı, zehirleyici değildir, işaretleme zorunluluğu taşımaz.

Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız. Boş ambalajları ateşe atmayınız.